




999 3446 ARALDITE RAPIDE SERINGUE DE 24ML-PRISE EN 5 MIN, RESISTANT AU L'EAU



**Colle haute performance à prise rapide recommandée pour une large gamme de matériaux. Peut être peinte, percée ou poncée.**

**Attention** Pour porcelaine, faïence, pierre, marbre, céramique, bois, cuir, métaux et la plupart des plastiques (sauf polyéthylène, polypropylène, Téflon®). Pour un résultat optimum, poncer les surfaces à encoller avec du papier de verre afin de les rendre plus rugueuses. Durant le temps de séchage, maintenir en contact les surfaces encollées (à l'aide d'un serre joint, ruban adhésif ...) pendant 20 minutes. Compter 3 heures pour atteindre la solidité définitive.

**Application** Araldite® Rapide est une colle époxy à 2 composants à prise rapide. Les éléments collés peuvent être repositionnés pendant 4 minutes et l'assemblage est manipulable après 20 minutes. Pleine solidité après 3 heures. Haute résistance à l'arrachement, à l'humidité, aux huiles, produits chimiques, chocs et vibrations. Tenue en température : -30°C à +65°C. **Stockage** A température ambiante et à l'abri de l'humidité, se conserve dans son emballage d'origine. **Nouveau** Emballage conçu pour le recyclage et formulation respectant l'environnement.

			
<p>Retirer le bouchon amovible du piston nécessaire à la fermeture ultérieure. Casser l'extrémité du doseur. Presser sur le piston jusqu'à l'obtention de la quantité de colle souhaitée. Pour fermer, essuyer les 2 extrémités du doseur et boucher soigneusement.</p>	<p>Mélanger soigneusement les 2 composants (au moins 30 secondes) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.</p>	<p>Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, décapées, dégraissées. Appliquer ce mélange en 2 couches minces sur les 2 surfaces, puis effectuer l'assemblage des pièces.</p>	<p>Essuyer immédiatement après assemblage les bavures de colle avec un chiffon imprégné d'alcool.</p>