

# GALAXY

Plâtre de Haute définition extra dur chargé résine pour modèles et dies— classe IV

*Extra strong and High Definition die stone, resine reinforced, for Models and dies - type IV*

## **DONNEES TECHNIQUES / Technical data**

Ratio de mélange E/P . 20–21 cc –100 g

*Mixing rate*

Temps de malaxage sous vide . 1 min

*Vacuum mixing time*

Temps de gel . 5– 6 min

*Working time*

Début de prise vicat . 11-15 min

*Vicat setting time*

Temps de démoulage . 40-45 min

*Removable after*

Expansion (2 h) . 0.09 %

*Setting expansion*

Résistance à la compression (1h) : 60 N/mm<sup>2</sup>

*Compressive strength*

Durete shore D : 90-95

*Shore D hardness*

## **AVANTAGES /Benefits**

- Thixotrope  
*thixotropic properties*
- Haute définition  
*High definition stone*
- grande précision des détails  
*extra accuracy of details*
- Détourage facile et sans éclat  
*High strength and easy to carve*

## **PRESENTATION /Presentation**

Couleur : chamois, saumon, gris , dune, ivoire , bleu, blanc

*Color : buff, salmon, grey, dune ivory, blue white*

Conditionnement : 6 kg - ( 2 x 3 kg)

*Packaging* 18 kg ( 6 x 3 kg )

## **REFERENCES**

GAL18— cartons de 6 sachets aluminium de 3 kg - 18 kg  
*boxes of 6 aluminium bags of 3 kg*

GAL6 — cartons de 2 sachets aluminium de 3 kg—6 kg  
*boxes of 2 aluminium bags of 3 kg*

# GALAXY

Plâtre de haute définition  
Extra dur chargé résine  
pour modèles et dies - type IV



## Données techniques

- ▶ Ratio de mélange E/P : 21-22 cc—100 g
- ▶ Temps de malaxage mécanique sous vide : 60 sec
- ▶ Temps de malaxage mécanique sous vide : 60 sec
- ▶ Temps de gel : 3-5 mn
- ▶ Début de prise vicat : 9-12 mn
- ▶ Temps de démoulage : 40-45 mn
- ▶ Expansion de prise (2h) : 0.09 %
- ▶ Résistance à la compression (1h) : 60 N/mm<sup>2</sup>
- ▶ Dureté shore D : 90-95

## Points forts

- ▶ Thixotrope
- ▶ Haute définition
- ▶ Grande précision des détails
- ▶ Détourage facile et sans éclat

## Présentation

- ▶ Couleur : dune, ivoire, gris, saumon, chamois, abricot, bleu, blanc
- ▶ Conditionnement : pack de 24kg (2 x 12 kg)
- ▶ Code article : GAL

## Références techniques

- ▶ Documentation: ISO 6873
- ▶ Stockage : 18 mois , emballage fermé à l'abri de l'humidité et du gel





# ASTRAL

*Plâtre de haute définition  
Pour modèles et dies - type IV*

## Présentation

- ▶ Couleur :
- ▶ Conditionnement : pack de 12 kg (2 x 6 kg)
- ▶ Code article :

## Références techniques

- ▶ Documents normatifs : AFNOR NF EN ISO 6873
- ▶ Conservation : 18 mois dans l'emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité

Fabrication française

