

FICHE ALLIAGE AG 950

Données techniques générales des alliages Ag Cu

Propriétés Métallurgiques

On rappelle que le diagramme Ag - Cu est un système à eutectique, ce dernier est situé à 778°C.

A cette température, la solubilité maximale du cuivre dans l'argent est de 8.8% et celle de l'argent dans le cuivre de 8%.

La solubilité du Cu dans Ag et inversement, diminue avec la température et devient pratiquement nulle à l'ambiante.

Ainsi tout alliage refroidi lentement comportera deux phases, l'une riche en argent et l'autre riche en cuivre.

Ces phénomènes métallurgiques sont souvent la cause de nombreux problèmes.

Remarque générale : A l'état liquide de nombreux métaux sont nuisibles avec l'argent en toute proportion.

Dans l'état solide on peut résumer par les indications ci-dessous, le comportement de certains éléments vis-à-vis de l'Argent.

-Solution totale. Or, Palladium

-Insolubilité. Cobalt, Fer, Iridium, Vanadium, Tungstène...

-Formation d'eutectique. Cuivre, Germanium, Nickel, Silicium, Plomb, Sodium, Bismuth...

-Phases ou composés intermétalliques. Aluminium, Antimoine, Cadmium, Indium, Zinc...

Données spécifiques de l'Ag 950.

Code Alliage 26001

Ag 950Cu est l'alliage conventionnel sur la base de l'argent Britannia 960, il est utilisé dans l'orfèvrerie et la bijouterie

Comme tous les alliages binaires Ag-Cu il est sensible aux conditions atmosphériques et donc sensible au ternissement.

D'une belle clarté, il est lumineux, Mesures de colorimétrie dans le système L*, a*, b* : L*97.6, a*0.36, b*3.35, après polissage.

La nature des polluants atmosphériques et leur concentration exposent cet alliage à se modifier pour jaunir légèrement et perdre de son éclat. D'une coulabilité moyenne par un manque de fluidité <55% sur la grille de mailles. Pour le repoussage, choisir Ag950, élaboré en fonderie sous vide il a un meilleur comportement que l'alliage de coulée continue (plus onéreux)

Propriétés Métallurgiques

AG 950 Cu présente vers 300°C un durcissement structural qui se traduit par une modification des caractéristiques, en particulier un durcissement de l'alliage. Ce changement structural intervient quand la mise en solution est optimum, homogénéisation vers les 745°C, suivie d'une trempe eau rapide, dans le cas contraires il n'est que très peu sensible au durcissement.

Composition Chimique

Ag 95% + Cu + divers...

Propriétés Physiques:

- Couleur : Blanc
- Masse volumique : 10.40 g/cm³
- Intervalle de fusion : 865-920 °C

Caractéristiques mécaniques :

- Dureté après recuit : 63+/- 15 HV
- Réduction de section de 10 % : 90+/- 15 HV
- Réduction de section de 25 % : 110+/- 15 HV
- Réduction de section de 40 % : 130+/- 15 HV
- Réduction de section de 70 % : 150+/- 15 HV

Caractéristiques :	Après recuit
Résistance à la traction en N/mm ²	225-255
Allongement en %	32-35
Limite élastique en N/mm ²	130-140

Traitements thermiques

Recuit :

Cet alliage doit être recuit au four sous atmosphère neutre ou réductrice de préférence à 650°C +/-20°. Le recuit au chalumeau ne peut être fait que sous protection gaz flux. Afin d'éviter tout grossissement excessif du grain, maintenir la température juste le temps qu'il faut, pas plus et bien balayer avec la flamme rouge sombre sur l'ensemble de l'objet.

Revenu :



La température de revenu se fait à 300°C +20°C avec un temps de maintien de 30 min à 1h. Ce traitement de durcissement se fait sous atmosphère : Azote R avec un refroidissement par trempe ou un refroidissement à l'air.

Trempe ou mise en solution :

Ce traitement thermique permet de dissoudre au maximum le Cuivre dans la matrice, il se fait à 810 °C +/-10°C sous atmosphère réductrice ou neutre Azote®, pendant 30 à 45 min, suivi d'une **trempe rapide dans l'eau courante**.

Traiteme nt Thermiq ue	Températ ure °C	Temps maintien	état avant Traitem ent	Remarques sur les conditions du TTH	Rupture N/mm2	Rp0.2 N/m m2	A%	Dureté HV
Recuit lent	480	4h	Ecroui	Protection Azote®	255	135	31	65+/-5
Recuit	630-650	30 min	Ecroui	Protection Azote®	230	130	32	60+/-5
Trempe	800-820	30-45 min	Indiffér ent	Trempe rapide Eau	225	125	35	55+/-5
Trempé +Revenu	250-300	30 min à 45H	Trempé	Protection Azote® +trempe ou à l'air	310	160	9-10	100-110

Traitemen t chimique :

Les traitements thermiques à l'air ou au chalumeau provoquent un film d'oxydes de surface. Cet alliage peut être traité dans le produit de dérochage à chaud 40°C-50°C avec du Dérocla 9992024 ou dans le produit de dérochage « 3P » code 9980410 (acide sulfamique pour les 2 produits). Il peut être aussi /décapé dans une solution d'acide sulfurique (10-20%) dilué dans l'eau et porté à 70-80°C.

Brasage (Catalogue Cookson-Clal)

Code article laminé	Référence brasure	Intervalle de fusion °C	Flux conseillé
HTG0005	CFT160 OU N°8	795-815	IT3 - IT3P ou firescoff
HTG0004	CFT155 OU N°6	775-790	IT2 - IT2P ou firescoff
CTB0001	CFT140 OU N°4	720-750	IT1 - IT1P ou firescoff
HTF0001	CFT124 OU N°3	690-730	IT1 - IT1P ou firescoff
PAT0050	CF 700 AF2 65%	730	Brasure en Pâtes seringue de 75g

Laminage/étirage/tréfilage/estampage :



Disposant d'une bonne malléabilité cet alliage peut être travaillé à froid jusqu'à une réduction de section de 70% entre les recuits.

Chaque recuit doit être suivi d'un décapage ou brossage pour éliminer le film de surface.

Coulée : Fonte à cire perdue : Code produit ribrtons : ASI 003H

Ag 950 Cu convient bien pour la coulée en centrifugation et /ou dépression. La présence de cuivre et la sensibilité à la formation d'oxydes peuvent rendre les pièces fragiles et cassantes, souvent à l'alimentation. Utiliser de préférence des doubles tiges d'alimentation à une seule plus grosse pour éviter les ruptures de pièces.

Les déchets de fonte ne sont pas recommandés pour obtenir un produit de haute qualité, à condition d'être parfaitement propres.

La plage de température pour la coulée de cet alliage est de 970°C à 1040°C (en dépression) et -50°C en centrifugation. Pour les pièces fines, de petite taille, la coulée devra se faire aux températures les plus élevées de cette plage.

Alliage pouvant être coulé dans tous types de cylindre avec le plâtre standard (Sulfate de Calcium) avec 39 à 40% d'eau.

La plage de température pour le cylindre est de 450-650°C. Le refroidissement se fait par trempe à l'eau après 5 à 10 minutes.

Après décochage on peut faire une mise en solution de 730-750 °C pendant 30 minutes avec trempe eau suivi d'un revenu 300 °C pendant 30 minutes. La dureté sera alors de 90-100Hv.

Usinage :

Pour un résultat de qualité optimale, cet alliage devra être usiné à l'état écroui maxi.

Repoussage :

Demandez de préférence **AG950 SV (sous vide)** élaboré spécialement pour cette application.

Polissage Mécanique au tour à Polir.

Brossage avec Dialux Jaune – Tamponnage avec Dialux Blanc ou Cromine Blanc – Avivage Dialux Noir ou Cromine Vert.

www.cookson-clal.com