Cookson-CLAL
Heimerle + Meule Group

castaldo®

	LiquaCast	LiquaFast Ice
Dureté (Shore)	40	40
Ratio de mélange avec durcisseur (poids)	1 : 10	1 : 1
Viscosité	Très basse – 4000 cps	Basse – 8500 cps
Température de vulcanisation	21°C	21°C
Temps de prise	18 heures	60 – 90 minutes
Temps de prise rapide à 65°C	90 minutes	30 minutes
Densité*	1,39	1,12
Allongement avant rupture	897%	370%
Résistance à la traction avant la rupture	4,5 n/mm² 4467,803 KPa	3,5 n/mm² 3502,537 KPa
Résistance à la déchirure avant la rupture	14,2 n/mm 14,47 kg/cm	18,9 n/mm 19,29 kg/cm
Utilisation	Pour confectionner des moules résistants et flexibles	Pour confectionner des moules résistants et flexibles
Produits liquides	999 3459 	999 3460

* Plus la densité est basse, plus vous pourrez faire de moules.

Commandez en ligne
cookson-clal.com

Par téléphone
0800 872 202

Das nos
agences

Cookson-CLAL
Heimerle + Meule Group

castaldo®

	White label	Gold label	Super Stretch	Econosil	Rapido
Dureté (Shore)	42,1	37,3	28	48 – 50	38 – 40
Température de vulcanisation	152°C	152°C	165 – 176°C	165 – 176°C	93°C
Rétrécissement du caoutchouc	2.3%	2.1%	1.3%	1.1%	0.1%
Allongement avant rupture	688%	706%	900%	555%	614%
Résistance à la traction avant la rupture	15,3 n/mm² 15,272 KPa	13,9 n/mm² 17,065 KPa	7,7 n/mm² 7,647 KPa	6,2 n/mm² 6184,598 KPa	8,9 n/mm² 8,888 KPa
Résistance à la déchirure avant la rupture	24 n/mm 24,47 kg/cm	23,4 n/mm 23,93 kg/cm	19.2 n/mm 19,65 kg/cm	19.4 n/mm 19,83 kg/cm	18.2 n/mm 18,58 kg/cm
Utilisation	Pour confectionner des moules résistants et flexibles	Pour confectionner des moules résistants et flexibles	Pour confectionner des moules très élastiques et flexibles, avec une très bonne prise de forme	Moules de catégorie économique, filigranes et canaux fins, forte pression	Moulage en 15 minutes, forte résistance, usage général
Moules préformés (Pack de 10)	998 1138 	998 1137 			
Bandes	998 1140 14 – 15 pièces 	998 1139 14 – 15 pièces 	999 3458 7 – 8 pièces 	999 3992 7 – 8 pièces 	999 3457 7 – 8 pièces
Rouleaux	998 1142 2,2 kg 998 1167 2,2 kg 	999 1141 2,2 kg 998 1168 22,7 kg 			

Commandez en ligne
cookson-clal.com

Par téléphone
0800 872 202

Das nos
agences